

## BTBF - R (Macro) >> REBOLOS

Óxido de Alumínio Fundido Marrom

BTBF é um óxido de alumínio marrom obtido pela fusão redutora de bauxitas de alta pureza em forno elétricos a arco. BTBF passa por tratamentos térmicos para promover o alívio de tensões, aumento da tenacidade e grãos azulados, sendo recomendado para rebolos de alto desempenho. Os grãos são classificados em conformidade com as normas ANSI e/ou FEPA.

### Características Gerais

Densidade Específica Real	Friabilidade (ANSI-B74.8R2007)
3,96 g/cm <sup>3</sup>	42%

### Densidade Bulk (g/cm<sup>3</sup>)

Grão	(R) cubico
10	1,93
12	1,93
14	1,93
16	1,91
20	1,91
22	1,91
24	1,91
30	1,91
36	1,91
40	1,85
46	1,85
54	1,83
60	1,80
70	1,78
80	1,77
90	1,73
100	1,65
120	1,63
150	1,60
180	1,59
220	1,59

### Análise Química por FRX (%)

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	SiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO
95,51	2,82	0,69	0,37	0,33

FEPA 44 - 1:2006